

# METODE I METODOLOGIJE U FIZIČKOJ HEMIJI KOLOIDA

---

MMFHI 2016/2017

Bojana Vasiljević

# Koloidni sistemi

Disperzni sistemi – koloidni sistemi – čestice jedne ili više supstanci koje su raspoređene (dispergovane) u okružujućoj sredini – **HETEROGENI SISTEMI**

Disperzna faza – faza čije su čestice dispergovane

Disperzno sredstvo (sredina) – faza u kojoj su čestice dispergovane

Čestice veličine 1-1000 nm

Koloidne čestice koje su manje od 100 nm imaju u mnogim slučajevima osobine koje su različite od čestica većih dimenzija!

## Podela koloidnih sistema prema:

1. Veličini čestica
2. Obliku čestica
3. Solvataciji
4. Agregatnom stanju

Prema veličini čestica disperzne faze, koloidni sistemi dele se na:



- Grubo disperzne sisteme – suspenzije i emulzije ( $> 100 \text{ nm}$ )
- Prave koloidne sisteme (1- 100 nm)
- Visoko disperzni sistemi, pravi rastvori ( $< 1\text{nm}$ )

# Podela koloidnih sistema prema:


1. Veličini čestica
2. **Obliku čestica**
3. Agregatnom stanju
4. Solvataciji

Prema obliku čestica disperzne faze, koloidni sistemi dele se na:



- Laminarne disperzne sisteme (čestice približno sfernog oblika)



- Korpuskularne disperzne sisteme (čestice oblika lamela i tankih listića)



- Fibrilarne disperzne sisteme (čestice u obliku štapića i vlakana)



## Podela koloidnih sistema prema:

1. Veličini čestica
2. Obliku čestica
3. Solvataciji
4. Agregatnom stanju

Prema solvataciji – prema afinitetu čestica disperzne faze ka česticama disperzne sredine.

**Liofilni koloidi** – čestice imaju jak afinitet prema česticama disperzne sredine, stabilni su, nema grupisanja i taloženja, nastaju sponatnim rastvaranjem

**Liofobni koloidi** - mali afinitet, čestice nisu solvatisane, nestabilni, lako se grupišu i talože, nastaju dispergovanjem u sredstvu u kome se ne rastvaraju

Hidrofobni i hidrofilni (voda)

Lipofobni i lipofilni (masti i ulja)

## Podela koloidnih sistema prema:

1. Veličini čestica
2. Obliku čestica
3. Solvataciji
4. Agregatnom stanju

		Disperzna faza		
		Gas	Tečno	Čvrsto
Disperzna sredina	Gas	/	Aerosol	Aerosol
	Tečno	Pena	Emulzija	Sol, gel
	Čvrsto	Čvrsta pena	Čvrsta emulzija	Čvrsti sol

# Koloidni sistemi - primeri

Pena



Čvrsta pena



# Koloidni sistemi - primeri

Emulzije




Čvrste emulzije



TEČNO U ČVRSTOM

Opal je koloidni kristal u kome je u silicijum dioksidu rasporedjeno 5-10% molekula vode



# Koloidni sistemi - primeri

Aerosol – čvrste  
čestice u gasu




Aerosol – tečnost u  
gasu



# Koloidni sistemi - primeri

Sol



Gel



Čvrsti sol - Cranberry glass – disperzija čestica zlata u staklu



# DOBIJANJE KOLOIDA 1

-**DISPERZIONIM METODAMA** (sitnjenje, dispergovanje grubo disperznih sa dodatnom stabilizacijom stabilizatorima ili peptizatorima)

-**KONDENZACIONIM METODAMA** (agregacija, kondenzacija manjih čestica u veće)

-**MEHANIČKO DISPERGOVANE**-u koloidnim mlinovima

-**ELEKTRODISPERGOVANJE**-električnom varnicom ili lukom (električno pražnjenje); elektrode od materijala npr. metala koji se disperguje, uronjene u disperzno sredstvo

-**HEMIJSKO DISPERGOVANJE**-peptizacijom ili rastvaranjem u podesnom rastvaraču

**PEPTIZACIJA**- proces suprotan koagulaciji. Čestice taloga **adsorbuju jone**, postaju **naelektrisane, odbijaju se** i prelaze u rastvor obrazujući koloid. **Peptizator** je supstanca koja peptizuje talog i to je najčešće neki **elektrolit**. Peptizacija je uspešna kod svežih taloga sa malim kristalima koji se još nisu ukrupnili. Npr. talog  $\text{Fe(OH)}_3$  se peptizuje dodatkom HCl ili  $\text{FeCl}_3$ . Lako se peptizuje  $\text{Al(OH)}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ...

# DOBIJANJE KOLOIDA 2

-**ULTRAZVUČNO DISPERGOVANJE**- ultrazvučnim talasima ( $10^5$ - $10^6$  Hz)

**HEMIJSKE METODE KONDENZACIJE**- različitim hemijskim reakcijama (**hidroliza, oksidacija, redukcija, dvojna izmena**) pri čemu nastaju teškorastvorna jedinjenja ili dolazi do kristalizacije.

**DVOJNA IZMENA:** nastaju teškorastvorna jedinjenja npr. **As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>** provođenjem **H<sub>2</sub>S** kroz rastvor neke **As soli**

**HIDROLIZOM** soli mnogih metala koji grade nerastvorne okside (Fe, Cr, Al, Ce...). Hidroliza zagrevanjem, razblaživanjem.

**REDUKCIJOM:** npr. solovi metala (Au, Ag, Pt, Ir ): dodavanjem nekog redukcionog sredstva (H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>) u razblaženi rastvor soli metala

**KONDENZACIJA SMANJENJEM RASTVORLJIVOSTI RASTVORKA-** promenom rastvarača ili promenom temperature. Npr. voda u organskom rastvaraču (etar, hloroform) ako se naglo ohladi nastaje koloidna disperzija leda u organskom rastvaraču.

## **Najvažnije osobine koloidnih sistema potiču od:**

- Veličine čestica, bar u jednoj dimenziji 1-1000nm
- Oblika čestica i njihove fleksibilnosti
- Površinskih pojava i površinskih osobina čestice uključujući i nanelektrisanje
- Interakcije između čestica disperzne faze
- Interakcije između koloidnih čestica i vrsta koje čine disperzionu sredinu

# ZAŠTO SU VAŽNI KOLOIDNI SITEMI?

---

# Oblasti nauke i tehnologije u kojima su koloidi vrlo značajni sistemi:

Analitička hemija

Fizička hemija

Biohemija i molekularna biologija

Proizvodnja različitih hemijskih proizvoda

Nauka o materijalima

Nauka o životnoj sredini

Geologija, nauka o nafti i zemljištu  
proizvodnja nafte i prerada mineralnih  
sirovina

Različite forme vizuelnih tehnologija

Kućni proizvodi, kućna hemija

# Zašto koloidne čestice?


Dimenziije koloidnih čestica



Odnos površine  
čestice prema  
zapremini čestice



Nanomaterijali



$N$	1	$10^6$	$10^{12}$	$10^{18}$
$A_1 (\text{cm}^2)$	6	2	$4 \times 10^{-6}$	$6 \times 10^{-12}$
$A_{\text{tot}} (\text{cm}^2)$	6	$2 \times 10^6$	$4 \times 10^6$	$6 \times 10^6$

Zbog prisustva velikog broja čestica, ukupna površina sistema je velika, samim tim interakcije na granici faza su od velikog značaja i one određuju ponašanje sistema

# Nanomaterijali

## Primeri

Dve dimenzije (par nm u prečniku, dužine do nekoliko cm)	Tri dimenzije (<100 nm u prečniku)
Ugljenične i neorganske nanotube	Nanočestice
Ugljenični i neorganski nanoštapići	Fulereni
Nanoljuspice	Dendrimeri
Nanožice i nanovlakna	Kvantne tačke
Biopolimeri	

# Procesi za dobijanje nanomaterijala

Top-down	Bottom-up
Mlevenje u mlinovima velike energije	Kristalizacija
Mehanohemski mlevenje	Sol-gel sinteza
Kondenzacija iz gasne faze	Samo-organizovanje čestica
Elektro-eksplozije, laserska ablacija, spaterovanje...	Hemski depozicija iz pare

# Nanočestice zlata - PRIMER

Nanočestice zlata imaju primene u različitim poljima nauke kao što su kataliza, markeri za elektronsku mikroskopiju, učestvuju u procesu DNK sekvencioniranja...

Postoji mnogo procedura za sintezu nanočestičnog zlata u zavisnosti od željene veličine nanočestica.


Procedure za sintezu zlatnih hidrosolova uključuju:

- (1) Redukciju vodenog rastvora  $\text{AuCl}_4^-$  jona različitim redukcionim sredstvima kao što su limunska kiselina, natrijum borhidrid ...
- (2) Zračenjem indukovana redukcija jona zlata
- (3) Sonohemijska redukcija jona zlata...

Za proceduru (1) najčešće je neophodno korišćenje površinski aktivne supstance koja vrši stabilizaciju nanočestica


- Prekursor je  $\text{HAuCl}_4$ , druge soli zlata
- Stabilizator (karboksilati, amini, tioli, polimeri)
- Redukujuće sredstvo: limunska kiselina i njene soli, askorbinska kiselina, borhidridi

## Turkevich-eva sinteza



Sinteza u jednoj fazi –  
polarni rastvarač  
Stabilizator je u isto vreme  
i redukciono sredstvo  
Velike čestice  
Elektrostatička  
stabilizacija

## Brust and Schriffin sinteza



Sinteza iz dve faze  
Stabilizator je različit od  
redukujćeg sredstva  
Male čestice, ali  
podložne agregaciji  
Sterna stabilizacija

### Parametri koji kontrolišu veličinu čestica


- Brzina reakcije: brzom reakcijom nastaju manje nanočestice
- Stabilizator: Veća količina stabilizatora vodi ka manjim nanočesticama

### Parametri koji kontrolišu disperznost veličine čestica

- Temperatura: visoke temperature vode manjoj disperznosti
- Stabilizator: slabiji stabilizator omogućava manju disperznost

### Parametri koji kontrolišu oblik nanočestica


- Različita stabilizacija ravni čestica koje služe kao centri nukleacije




**Fig. 2** Various types of plasmon-resonant nanoparticles: 16 nm nanospheres (a),<sup>25</sup> gold nanorods (b),<sup>44</sup> gold bipyramids (c),<sup>45</sup> gold nanorods surrounded by silver nanoshells (d),<sup>25</sup> “nanorice” (gold-coated  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  nanorods) (e),<sup>46</sup>  $\text{SiO}_2/\text{Au}$  nanoshells (f)<sup>25</sup> (the inset shows a hollow nanoshell<sup>47</sup>); nanobowls with bottom cores (g),<sup>48</sup> spiky  $\text{SiO}_2/\text{Au}$  nanoshells (h)<sup>49</sup> (the inset shows a gold nanostar<sup>50</sup>); gold tetrahedra, octahedra, and cubooctahedra (i);<sup>51,52</sup> gold nanocubes (j),<sup>51</sup> silver nanocubes and gold–silver nanocages obtained from them (in the insets) (k),<sup>53</sup> and gold nanocrescents (l).<sup>54</sup> Adapted from the data of the cited papers by permission from The Royal Society of Chemistry, Elsevier, IOP Publishing,

# Nanočestično zlato


Tem




Dynamic Light Scattering




5nm-40nm



40nm-100nm



100nm-400nm



Interakcija nanočestica zlata i svetlosti je zavisna od veličine čestica zlata (generalno to važi za plemenite metale) – pojavljuje se oštra i intenzivna apsorpciona traka u vidljivoj oblasti.


Nastaje kao posledica interakcije i rezonancije između slobodnih elektrona kod plemenitih metala i oscilujuće električne komponente EM zračenja



Površinska plazmonska rezonancija



Kod monodisperznih nanočestica zlata (~30nm) javlja se apsorpcija zračenja na oko (~450 nm – plavo zeleni deo spektra) dok se reflektuje crveni deo spektra (~700 nm).

Kako se povećava veličina čestica, apsorpcioni maksimum se pomera ka većim talasnim dužinama i crveni deo spektra se apsorbuje, a uzorci imaju svetlo plavu ili purpurnu boju.









## Sinteza bimetalnih core-shell nanokockica

Jezgro-omotač

Unutrašnjost nanočestica je jedan materijal, a omotač je drugi materijal


- Nanočestice zlata 3 nm – centri nukleacije
- Nanooktaedri zlata 30 nm – jezgro (core)
- Redukcijom  $H_2PdCl_4$  askorbinskom kiselinom uz pomoć surfaktanta (CTAB) dobijen je omotač (shell) od Pd
- Au@Pd
- Au@Ag



**a)****b)**

STEM+EDS

Au@Ag

**d)**